webersys protec

Système de protection à l'eau sous carrelage

DOMAINE D'UTILISATION

 protection des supports sensibles à l'eau des murs et sols de locaux humides intérieurs, en neuf et en rénovation (en mur de salles de bains, douches, cuisines privatives ou collectives, en sol de locaux à usage privatif)

SUPPORTS

Nature des supports admis suivant les locaux

- consulter le certificat QB et le tableau d'emplois
- les supports (murs et sols) à base de ciment ne nécessitent pas l'emploi d'un système de protection à l'eau sous carrelage, mais ceux-ci ne présentent pas d'incompatibilité avec webersys protec, en tant que protection complémentaire

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

• 0,5 mm en moyenne

LIMITES D'EMPLOI

 ne pas utiliser pour réaliser l'étanchéité des façades, bassins ou piscines, sols de locaux industriels, sols comportant des siphons, toitures-terrasses, supports instables.

NB: le choix de la colle à carrelage est déterminé par la taille maximale des carreaux. Se reporter à la notice technique de celle-ci.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Délai entre 2 couches de webersys protec : de 30 min à 1 heure
- Délai avant pose du carrelage : 1 heure au minimum après la 2ème couche (webersys protec doit être totalement hors poisse)
- Epaisseur : 0,5 mm en moyenne

IDENTIFICATION

- Composition : résines synthétiques, charges minérales fines, adjuvants spécifiques
- pâte prête à l'emploi de couleur bleue

Densité de la pâte : 1,5



kit de 6 m², seaux de 7 kg, 20 kg

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberprim RP bande d'étanchéité BE 14 Angle rentrant AR12 angle sortant AS12 Platine murale PM12



- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Application facile au rouleau
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Nettoyage des outils à l'eau



PERFORMANCES

- Certifié QB selon le référentiel QB 11-5
- adhérence initiale ≥ 1.5 MPa
- adhérence après action de l eau ≥ 1,2 MPa
- allongement à la rupture ≥ 200 %
- perméabilité à l'eau : nulle
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011: A+

Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre sur le chantier.

RECOMMANDATIONS

 webersys protec est un système complet de protection à l'eau sous carrelage qui implique la mise en œuvre de tous les composants du système

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Eliminer toute trace de produits d'entretien (cire...) ou de graisse. Rincer. Laisser sécher
- Sur support ancien, vérifier l'adhérence du revêtement existant :
- Gratter la peinture écaillée
- Recoller les carreaux ou les dalles qui sonnent creux
- · Lessiver et dépoussiérer les supports
- Sur support base ciment ou plâtre (ainsi que sur les joints de plaque de plâtre cartonnée), sur béton cellulaire, sur chape à base de sulfate de calcium, appliquer au rouleau le primaire weberprim RP ou weberprim universel
- · Laisser sécher 2 heures.

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C

- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant)
- le support doit être parfaitement sec, exempt de remontées d'humidité

APPLICATION

1 Traitement des points singuliers

- Appliquer dans les angles (jonctions mur-mur et mur-sol), sur les fissures stabilisées inférieures à 2 mm, autour des traversées de tuyaux et au droit des joints entre panneaux bois ou plaques de fibres ciment une couche de webersys protec avec une brosse plate
- Découper la bande d'étanchéité **BE14** avec des ciseaux et utiliser en complément selon la configuration, les accessoires : angle rentrant **AR12**, angle sortant **AS12** ou platine murale **PM12**. Les maroufler dans **webersys protec**, à l'aide d'une petite truelle, de façon à bien recouvrir tous les angles, fissures, joints, passages de tuyaux.

2 Traitement de surfaces courantes

- Appliquer grassement au rouleau laine une 1ère couche de webersys protec (environ 400 g/m²) sur la totalité de la surface à protéger.
- Dès que la 1ère couche a séché (hors poisse, environ 30 min à 1h), appliquer une 2nde couche perpendiculairement à la 1ère (environ 400 g/m²), de manière à obtenir un film sec d'environ 0,5 mm d'épaisseur.

3 Pose du carrelage

- laisser sécher 1 heure au minimum avant de coller les carreaux avec webercol flex, webercol flex enaé, webercol plus, webercol pro enaé, webercol grès, webercol rapid, webercol plus B pour application au sol et au mur, webercol flex confort et webercol fluid uniquement au sol, weberfix plus, ou weberfix pro au mur uniquement
- le lendemain, jointoyer avec le mortier adapté : weberjoint fin, weberjoint star, weberjoint large, weberjoint HR, weberepox easy et weberjoint flex. Traiter les joints périphériques avec le joint mastic sanitaire spécial carrelage.

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

- kit de 6 m² comprenant :
 - •1 seau de webersys protec 4,8 kg
 - 1 bidon de 1 kg de primaire bouche-pores (**weberprim RP**)
 - •1 rouleau de 5 m de bande BE14
- seau de 20 kg de **webersys protec** (palette filmée complète de 24 seaux, soit 480 kg)
- seau de 7 kg de webersys protec (palette filmée complète de 60 seaux, soit 420 kg)

Conservation

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Couleur : bleu

Outillage

rouleau laine pour l'application en surface courante, brosse plate pour l'application dans les angles, ciseaux pour découper la bande d'étanchéité **BE14**

Consommation

• environ 800 g/m² (pour 0,5 mm d'épaisseur moyenne de film sec)



MURS INTÉRIEURS						
supports	locaux très humides EC	locaux humides EB+ collectif	locaux moyennement humides EB+ privatif			
 carreau de terre cuite monté au ciment* enduit ciment*, béton* plaque de fibres-ciment béton cellulaire monté au ciment* 	√	✓	√			
 enduit plâtre* béton cellulaire monté au plâtre* carreau de terre cuite monté au plâtre* carreau de plâtre hydrofugé (bleu)* panneau de bois : CTBX, CTBH 	×	×	✓			
plaque de plâtre cartonnée (primaire* sur les joints)carreau de plâtre*	×	×	√ en rénovation			
 plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (primaire* sur les joints) carreau de plâtre super-hydrofugé (vert)* 	×	√	√			
- ancien revêtement adhérent : peinture, carrelage	le support sous-jacent détermine le domaine d'emploi (consulter l'Avis Technique)					

SOLS INTÉRIEURS (E2P3 AU PLUS, SANS SIPHON)						
supports	locaux très humides E3	locaux humides E2	locaux peu ou moyennement humides E1			
 chape ciment* dalle béton* chape anhydrite (sulfate de calcium)* chape sèche* ragréage autolissant P3* 	×	✓	√			
- ancien revêtement sur support ciment, chape anhydrite (sulfate de calcium) ou chape sèche: dalle vinyle rigide, peinture adhérente, ancien carrelage	×	√	√			
- panneau de bois : CTBX/CTBH, conforme à la norme NF P 63-203 (DTU 51-3)	×	√	√			

^{*} Après primaire weberprim RP

Le SPEC ne peut être mis en œuvre que sur les supports admis en fonction du local visé

√ admis

x non admis

Saint-Gobain Weber France 2/4 rue Marco Polo 94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»









