



INSUL-TUBE®

DESCRIPTION DU PRODUIT	Manchon isolant flexible pour tuyauterie en mousse caoutchouc.																	
DOMAINE D'APPLICATION	Pour des applications dans le domaine de la climatisation et de la technique du froid.																	
DIMENSIONS	Tubes de 2 m.																	
EMBALLAGE	En cartons.																	
COULEUR	Noir.																	
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	(EN ISO 8497): <table><tr><td>6 - 25 mm</td><td>32 mm</td><td>40 - 60 mm</td></tr><tr><td>0,031 W/mK à -30°C</td><td>0,032 W/mK à -30°C</td><td></td></tr><tr><td>0,034 W/mK à 0°C</td><td>0,035 W/mK à 0°C</td><td>0,036 W/mK à 0°C</td></tr><tr><td>0,038 W/mK à 40°C</td><td>0,040 W/mK à 40°C</td><td>0,040 W/mK à 40°C</td></tr><tr><td>0,044 W/mK à 70°C</td><td>0,046 W/mK à 70°C</td><td></td></tr></table>			6 - 25 mm	32 mm	40 - 60 mm	0,031 W/mK à -30°C	0,032 W/mK à -30°C		0,034 W/mK à 0°C	0,035 W/mK à 0°C	0,036 W/mK à 0°C	0,038 W/mK à 40°C	0,040 W/mK à 40°C	0,040 W/mK à 40°C	0,044 W/mK à 70°C	0,046 W/mK à 70°C	
6 - 25 mm	32 mm	40 - 60 mm																
0,031 W/mK à -30°C	0,032 W/mK à -30°C																	
0,034 W/mK à 0°C	0,035 W/mK à 0°C	0,036 W/mK à 0°C																
0,038 W/mK à 40°C	0,040 W/mK à 40°C	0,040 W/mK à 40°C																
0,044 W/mK à 70°C	0,046 W/mK à 70°C																	
RÉSISTANCE DE LA PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	≥ 7000 (EN 13469)																	
TEMPÉRATURE DE SERVICE	De -30°C à +100°C (EN 14707)																	
COMPORTEMENT AU FEU	B _s 3d0 (EN 13501-1)																	