


Collection - Cargemma | Finition - Mat Rectifié
Variation de nuance - V2 | Contenu recyclé - 32 %

Emballage et poids

Pièces/Boîte		Boîtes/Palette		poids		
unité	m2	Boîtes	m2	Kg/m2	Kg/Boîte	Kg/Palette
3	1.07	40	42.80	21.30	22.80	932



U4 P4 E3 C2



	Test	Valeur/Tolérance standard	Valeur typique du produit *	Norme de Test	
	Longueur et Largeur	± 0.6% MAX. ± 2mm	± 0.1% ± 0.1%	EN ISO 10545-2	
	Orthogonalité	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%		
	Rectitude	± 0.5% MAX. ± 1.5mm	± 0.3%		
	Planéité	± 0.5% MAX. ± 2mm	± 0.3%		
	Épaisseur	± 5% MAX. ± 0.5mm	± 3% MAX. ± 0.4mm		
	Absorption d'Eau	E <= 0.5%	E <= 0.1%	EN ISO 10545-3	
	Expansion Linéaire		<= 7.00E-06 / °C	EN ISO 10545-8	
	Résistance aux Chocs Thermiques	Resistant		EN ISO 10545-9	
	Résistance au Tressaillage	Exigé	Garanti	EN ISO 10545-11	
	Résistance au Gel	Ne doit pas présenter d'altérations considérables de la surface	Resistant	EN ISO 10545-12	
	Libération de Plomb	Pour les surfaces spéciales (par exemple, comptoir de cuisine)	Essai sur demande	EN ISO 10545-15	
	Module de Rupture N/mm2 Résistance Mécanique en N	=> 35N/mm2 => 1300N	=> 45N/mm2 / => 460Kg/cm2 => 2100N	EN ISO 10545-4	
	Test	Produit Chimique	Valeur/Tolérance standard	Valeur typique du produit *	Norme de Test
	Résistance aux acides et aux bases (concentrations élevées et faibles)	Acide hydrochlorique (18%)		A confirmer au cas par cas	EN ISO 10545-13
		Acide lactique (5%)		A confirmer au cas par cas	
		L hydroxyde de potassium (100g/l)		A confirmer au cas par cas	
		Acide hydrochlorique (3%)		A confirmer au cas par cas	
		Acide citrique (100g/l)		A confirmer au cas par cas	
	Résistance aux produits de nettoyage Résistance aux additifs pour piscine	L hydroxyde de potassium (30g/l)		A confirmer au cas par cas	
		chlorure d ammonium (100g/l)	Classe B minimum	Garanti	
		Hypochlorite de sodium (20mg/l)		Garanti	
	Résistance aux Taches	Huile d'Olive		Garanti	EN ISO 10545-14
		Chrome Vert/Oxyde de fer	Classe 3 Minimale	Garanti	
		Iode		Garanti	
	Résistance à la Glissance **		Test sur demande	À confirmer pour chaque référence	

* Valeur indicative

** Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition sur demande. Pavigrés est disponible pour confirmer dans ses laboratoires les caractéristiques d'un lot de marchandises achetées sur demande. La performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit.

Le respect de la norme EN 14411 est garanti. La valeur typique spécifiée par Pavigrés est simplement indicative et peut varier par rapport aux données réelles, n'ayant pas la nature d'une proposition commerciale.