

# Fiche Technique Comercial

<b>CARGREEN</b>		
RÉFÉRENCE	<b>Cargreen 40</b>	
APPLICATIONS	<b>Jardins, espaces verts, paysagisme en général</b>	
COMPOSITION DU VELOURS	<b>Oasis PE 3DN 6800/8 FG/OG + PE Wave 5400/6 FG/OG, 4 nuance verte avec stabilisation UV et Mono filament frisée PP avec 3000/8 dtex, colleur vert/beige avec stabilisation UV (+/-5%)</b>	
JAUGE	<b>5/16"</b>	
HAUTEUR DE LA FIBRE	<b>40 mm (+/-5%)</b>	
POIDS DE DU VELOURS	<b>1.580 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>	
N° POINTS	<b>16/10 cm (total 20.160/m<sup>2</sup>) (+/-10%)</b>	
DOSSIER PREMIER	<b>Tissu de Polypropylène stabilise UV avec 144 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>	
DOSSIER SECONDAIRE	<b>Styrène-Butadiène (SBR)</b>	
POIDS DOSSIER SECONDAIRE	<b>800 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>	
ANCRAGE DE LA FIBRE	<b>30N moyenne (+/-5%)</b>	
POIDS TOTAL	<b>2.524 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>	
TENUE DES COULEURS	<b>Echelle Bleu : 7-8</b>	
STABILITÉ AUX U.V.	<b>W/m<sup>2</sup></b>	<b>Durabilité *</b>
	<b>0-160</b>	<b>8 années</b>
	<b>161-200</b>	<b>7 années</b>
	<b>201-240</b>	<b>6 années</b>
	<b>&gt; 241</b>	<b>5 années</b>
	<small>* La durabilité de la garantie dépend aussi de l'utilisation de l'herbe et le positionnement mondial selon le tableau CIBA Klängley l'exclusion des domaines météorologiques spécifiques</small>	
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES	<b>+/-5%</b>	

Safina se réserve le droit d'opérer des modifications techniques au produit sans avis.

Mod 080/0

Novembre 24

